

## TARGHETTE PER COMPONENTI MG-TAA 49255

TEST DI LABORATORIO



#### **CEI EN 60950-1**

**INDELEBILITA**'

### Apparecchiature per la tecnologia dell'Informazione - Sicurezza

Parte 1: Requisiti generali § 1.7.11 Durabilità

La conformità si verifica mediante esame a vista e sfregando le marcature per 15 s con un panno imbevuto di acqua e poi di nuovo per 15 s con un panno imbevuto di esano.

Dopo questa prova, le marcature devono essere ancora leggibili, le targhette non devono potersi asportare facilmente e non devono arricciarsi.

#### **CEI EN 61010-1**

**INDELEBILITA**'

### Ed.2 equivalente a VDE 0411-1

### Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio Parte 1: Prescrizioni generali

Questa norma, prevede che il materiale e la stampa, debbano resistere al passaggio (la norma dice pulizia) di agenti chimici normalmente usati nell'industria.

Le prove di laboratorio Cembre: mediante lo sfregamento a mano, senza eccessiva pressione, per 30 secondi con un panno imbevuto dello specifico detergente o se non specificato di alcool isopropilico.

#### **CEMBRE STANDARD**

#### INDELEBILITA'

Questo test è stato ideato per simulare la pulizia delle superfi ci mediante prodotti chimici.

La verifica avviene mediante 30 passaggi totali, con panno imbevuto di etanolo 95% e verifica mediante esame a vista ogni 10 passaggi successivi.

#### **DIN 30643**

#### RESISTENZA ALLO STROFINAMENTO E ALL'ABRASIONE

**DIN 30643** 

Questa norma specifica un metodo di prova per determinare la resistenza allo strofinamento ed alla abrasione di etichette, stampe e rivestimenti di segnali.

Questo metodo può essere applicato per superfici piane che sono esposte a sollecitazioni e a forze meccaniche



come sfregamento e a sollecitazioni chimiche come i liquidi di pulizia.

La leggibilità della scritta viene verificata secondo la norma DIN 1450.

I seguenti materiali stampati con il nastro MG2-EPTR 991611 Premium sono certificati DIN 30643-A-S-3:

- >PVC rigido flat colore bianco.
- >Policarbonato rigido flat colore bianco
- > Policarbonato colore bianco
- >Film PVC colore bianco
- >Film poliestere colore bianco
- >Tessuto vinilico colore giallo



# TARGHETTE PER COMPONENTI MG-TAA 49255

## Caratteristiche tecniche

Colore	Verde		
Altezza	20 mm		
Lunghezza	96 mm		
Forma geometrica	Rettangolo con angoli retti		
Quantità per scheda	5		
Imballo standard	125		
SWcode	852		
Materiale	PVC rigido laminato		
Classe UL94	V0		
Temperatura massima di applicazione	60 °C		
Temperatura minima di applicazione	-30 °C		



## TARGHETTE PER COMPONENTI MG-TAA 49255

## Prodotti usati per la stampa

## Piastre

PIASTRE MG2-PLT - MG2-PLT 991002

PIASTRE MG-PLT - MG-PLT 990722

### Inchiostro

NIACTOI	MONOCRO		MACA ETD
NASIRI	MUNULRU	MAIIC.	

 Argento MG2-ETR 991607
 Bianco MG2-ETR 991606
 Blu MG2-ETR 991601

 Nero MG2-ETR 991600
 Rosso MG2-ETR 991602
 Verde MG2-ETR 991603

#### **NASTRI MONOCROMATICI MG-ETR**

MG-ETR 990718 MG-ETR 990725 MG-ETR 990726 MG-ETR 990832

### Stampanti

Stampante a trasferimento termico MARKINGenius MG2 - MARKINGenius MG2

Stampante a trasferimento termico MG-757-FC - MG-757FC 990715