

# TARGHE QUADRO ADESIVE MG-VRT-A 88608

*rigide, personalizzabili*

Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE.

Per alcune dimensioni sono disponibili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.

I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.



TEST DI LABORATORIO



## CEI EN 60950-1

### INDELEBILITA'

#### Apparecchiature per la tecnologia dell'Informazione - Sicurezza

##### Parte 1: Requisiti generali

##### § 1.7.11 Durabilità

La conformità si verifica mediante esame a vista e sfregando le marcature per 15 s con un panno imbevuto di acqua e poi di nuovo per 15 s con un panno imbevuto di esano.

Dopo questa prova, le marcature devono essere ancora leggibili, le targhette non devono potersi asportare facilmente e non devono arricciarsi.

## CEI EN 61010-1

### INDELEBILITA'

#### Ed.2 equivalente a VDE 0411-1

#### Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio

##### Parte 1: Prescrizioni generali

Questa norma, prevede che il materiale e la stampa, debbano resistere al passaggio (la norma dice pulizia) di agenti chimici normalmente usati nell'industria.

Le prove di laboratorio Cembre: mediante lo sfregamento a mano, senza eccessiva pressione, per 30 secondi con un panno imbevuto dello specifico detergente o se non specificato di alcool isopropilico.

## CEMBRE STANDARD

### INDELEBILITA'

Questo test è stato ideato per simulare la pulizia delle superfici mediante prodotti chimici.

La verifica avviene mediante 30 passaggi totali, con panno imbevuto di etanolo 95% e verifica mediante esame a vista ogni 10 passaggi successivi.

---

## **DIN 30643**

### **RESISTENZA ALLO STROFINAMENTO E ALL'ABRASIONE**

DIN 30643

Questa norma specifica un metodo di prova per determinare la resistenza allo strofinamento ed alla abrasione di etichette, stampe e rivestimenti di segnali.

Questo metodo può essere applicato per superfici piane che sono esposte a sollecitazioni e a forze meccaniche come sfregamento e a sollecitazioni chimiche come i liquidi di pulizia.

La leggibilità della scritta viene verificata secondo la norma DIN 1450.

I seguenti materiali stampati con il nastro **MG2-EPTR 991611 Premium** sono certificati **DIN 30643-A-S-3**:

- >PVC rigido flat colore bianco.
  - >Policarbonato rigido flat colore bianco
  - >Policarbonato colore bianco
  - >Film PVC colore bianco
  - >Film poliestere colore bianco
  - >Tessuto vinilico colore giallo
-

# TARGHE QUADRO ADESIVE MG-VRT-A 88608

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Colore                              | Blu                         |
| Altezza                             | 25 mm                       |
| Lunghezza                           | 80 mm                       |
| Quantità per scheda                 | 4                           |
| Imballo standard                    | 100                         |
| SWcode                              | 861                         |
| Temperatura minima di utilizzo      | -30 °C                      |
| Temperatura massima di utilizzo     | 80 °C                       |
| Temperatura minima di applicazione  | 10 °C                       |
| Temperatura massima di applicazione | 40 °C                       |
| Classe UL94                         | V0                          |
| Materiale                           | PVC rigido laminato         |
| Adesivo                             | sì                          |
| Forma geometrica                    | Rettangolo con angoli retti |



## TARGHE QUADRO ADESIVE **MG-VRT-A 88608**