CONTACT ITALIA®

Tetti piani

PRC14005Z

Profilo distanziale zavorra B-DUE





Caratteristiche Materiali

UNIEN10346
Trattamento superficiale: **zincatura Sendzimir**

Caratteristiche Meccaniche a temperatura ambiente

Carico di snervamento: **da 140 a 260 [N/mm²]**;
Carico di rottura: **da 250 a 500 [N/mm²]**.

Caratteristiche Fisiche

Modulo di elasticità: **210.000 [N/mm²]**;
Conduttività termica: **29 [W/m x K]**;
Calore specifico a 20 °C: **0.12 [kcal/kg]**;
Coefficienti dilatazione termica: **0.0108 mm/m/°C.**