Sigillante acrilico multiuso in dispersione acquosa per applicazioni interne

MATERIALI DI SUPPORTO

- Calcestruzzo
- Muratura
- Legno
- Plastiche (non su PE, PP, Teflon)
- Elementi anodizzati
- Cartongesso

Non idoneo per:

- Pietra naturale
- Substrati bituminosi

CERTIFICAZIONI

CE
EN 15651-1 F INT
Facciate (lato interno)

VANTAGGI

- Marcato CE per la sigillatura di facciate, lato interno.
- Buona adesione su supporti porosi.
- Il sigillante acrilico in dispersione acquosa è inodore e quindi è ideale per l'uso in ambienti chiusi. Non contiene solventi e non è corrosivo.
- Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo SA BI potrebbe mutare colorazione.
- Resistente al dilavamento dell'acqua (non stagnante) e all'umidità dopo l'indurimento.
- Il prodotto è verniciabile. Eseguire un test preliminare per valutare la capacità coprente della vernice specifica.

APPLICAZIONI

Certificato per la sigillatura non strutturale di:

- Facciate in ambito edile F INT, lato interno (es. pannelli prefabbricati in calcestruzzo)

Adatto anche per la sigillatura di:

- Fessure nella muratura e in altri materiali edili pieni in ambienti interni
- Giunti di connessione con bassi movimenti
- Giunti di connessione con il davanzale di finestre
- Giunti di connessione all'interno degli edifici tra finestre, porte, scale, soffitti e pareti

FUNZIONAMENTO

- Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le superfici porose.
- Tagliare l'estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP M 2 PLUS o KP M 2.
- Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso.
- Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto.
- Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con acqua. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
- Non idoneo per applicazioni con immersione continua in acqua e in caso di pioggia o gelo imminente.

DATI TECNICI

Sigillante multiuso acrilico **SA**

Prodotto	Art. n°	Colore	Resistenza a trazione max [N/mm²]	Modulo elastico 100% [N/mm²]	Allungamento a rottura [%]	Recupero elastico [%]	Movimento di lavoro [%]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto V [ml]	Confezione [pz]
SA BI	**009386**	bianco RAL 9010	0,6	0,25	≥ 300	≥ 90	10	12	310	25
SA GR	**009387**	grigio RAL 7004	0,6	0,25	≥ 300	≥ 90	10	12	310	25