

Sigillante acrilico in dispersione acquosa per pareti intonacate interne con effetto ruvido



Sigillatura di telai di porte



Chiusura di fessure sul lato interno di pareti

MATERIALI DI SUPPORTO

- Calcestruzzo
- Muratura
- Legno
- Plastiche (non su PE, PP, Teflon)
- Elementi anodizzati
- Cartongesso

Non idoneo per:

- Pietra naturale
- Substrati bituminosi

CERTIFICAZIONI



VANTAGGI

- Marcato CE per la sigillatura di facciate, lato interno.
- La struttura granulosa è ideale per superfici ruvide e assicura un aspetto simile all'intonaco grezzo.
- Il sigillante acrilico in dispersione acquosa è inodore e quindi è ideale per l'uso in ambienti chiusi. Non contiene solventi e non è corrosivo.
- Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo potrebbe mutare colorazione.
- Resistente al dilavamento dell'acqua (non stagnante) e all'umidità dopo l'indurimento.
- Il prodotto è verniciabile. Eseguire un test preliminare per valutare la capacità coprente della vernice specifica.

APPLICAZIONI

Certificato per la sigillatura non strutturale di:

- Facciate in ambito edile F INT, lato interno (es. pannelli prefabbricati in calcestruzzo)

Adatto anche per la sigillatura di:

- Fessure su superfici ruvide di pareti interne
- Giunti di connessione con bassi movimenti
- Giunti in costruzioni interne asciutte
- Giunti tra pareti e soffitti
- Giunti su finestra e connessione al cassonetto

FUNZIONAMENTO

- Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbare le superfici porose.
- Tagliare l'estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP M 2 PLUS o KP M 2.
- Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto.
- Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con acqua. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
- Non idoneo per applicazioni con immersione continua in acqua e in caso di pioggia o gelo imminente.

DATI TECNICI



Sigillante effetto intonaco acrilico SAR

		Colore	Resistenza a trazione max	Modulo elastico 100%	Allungamento a rottura	Resistenza al flusso	Movimento di lavoro	Stoccaggio	Contenuto	Confezione
Prodotto	Art. n°		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[%]	[mm]	[%]	[mesi]	V [ml]	[pz]
SAR BI	009388	bianco RAL 9010	0,6	0,25	300	≤ 3	15	12	310	25