Sigillante siliconico neutro a base alcolica e a basso modulo, per l'installazione di serramenti

Sigillatura lato esterno di serramenti

Sigillature in edifici pubblici

MATERIALI DI SUPPORTO

- Calcestruzzo
- Muratura
- Legno
- Plastiche (non su PE, PP, Teflon)
- Metalli
- Vetro
- Superfici vetrose
- Superfici smaltate
- Ceramiche

Non idoneo per:

- Pietra naturale
- Substrati bituminosi

CERTIFICAZIONI

VANTAGGI

- Marcato CE per sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo) e vetrate (anche per clima freddo).
- Recupero elastico ≥70% come richiesto dalla Norma UNI 11673-1.
- Buona adesione su supporti porosi e non porosi.
- Elevata elasticità, ideale per giunti altamente flessibili.
- Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV in condizioni di irraggiamento standard.
- Non odora e non contiene solventi. Non corrosivo.
- Non verniciabile.

APPLICAZIONI

Certificato per la sigillatura non strutturale di:

- Facciate in ambito edile F EXT-INT CC, lato interno e/o esterno, anche per clima freddo (es. pannelli prefabbricati in calcestruzzo)
- Vetrate G CC, anche per clima freddo

Adatto anche per la sigillatura di:

- Finestre
- Porte
- Telai e controtelai
- Specchi

FUNZIONAMENTO

- Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le superfici porose. Pulire vetro e metalli con solvente.
- Tagliare l'estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP M 2 PLUS o KP M 2.
- Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto.
- Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR 500, salviette multiuso SAL 70 o acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Silicone serramenti neutro SNF

DATI TECNICI

Silicone serramenti neutro **SNF**

Prodotto	Art. n°	Colore	Resistenza a trazione max 1) [N/mm²]	Modulo elastico 100% 1) [N/mm²]	Allungamento a rottura 1) [%]	Resistenza al flusso [mm]	Perdita di volume [%]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto V [ml]	Confezione [pz]
SNF TR	**009391**	trasparente	0,50	0,30	250 ÷ 350	≤ 3	≤ 10	12	310	25
SNF BI	**009379**	bianco RAL 9010	0,50	0,30	250 ÷ 350	≤ 3	≤ 10	12	310	25
SNF GR	**009374**	grigio RAL 7004	0,50	0,30	250 ÷ 350	≤ 3	≤ 10	12	310	25
SNF AV	**009375**	avorio RAL 1013	0,50	0,30	250 ÷ 350	≤ 3	≤ 10	12	310	12
SNF MA	**009380**	marrone RAL 8017	0,50	0,30	250 ÷ 350	≤ 3	≤ 10	12	310	12
SNF NE	**009392**	nero RAL 9005	0,50	0,30	250 ÷ 350	≤ 3	≤ 10	12	310	25
SNF TM	**009376**	testa di moro RAL 8014	0,50	0,30	250 ÷ 350	≤ 3	≤ 10	12	310	25
SNF AL	**009378**	alluminio RAL 9006	0,50	0,30	250 ÷ 350	≤ 3	≤ 10	12	310	12
SNF VEM	**071317**	verde metallizzato	0,50	0,30	250 ÷ 350	≤ 3	≤ 10	12	310	12
SNF GRM	**071318**	grigio metallizzato	0,50	0,30	250 ÷ 350	≤ 3	≤ 10	12	310	12
SNF MAM	**071319**	marrone metallizzato	0,50	0,30	250 ÷ 350	≤ 3	≤ 10	12	310	12
SNF DO	**571330**	douglas	0,50	0,30	250 ÷ 350	≤ 3	≤ 10	12	310	12
SNF RO	**571331**	rovere	0,50	0,30	250 ÷ 350	≤ 3	≤ 10	12	310	12
SNF MC	**571332**	mogano/ciliegio	0,50	0,30	250 ÷ 350	≤ 3	≤ 10	12	310	12
SNF CA	**009381**	camoscio RAL 8007	0,50	0,30	250 ÷ 350	≤ 3	≤ 10	12	310	12

1) Secondo UNI EN ISO 8339