

**IMAGE NOT AVAILABLE**

Gli anellini "AZ" sono sagomati in modo che uno stesso anello possa coprire più diametri di cavi. Sono tagliati in modo tale da rendere possibile l'unione degli anelli e l'allineamento della siglatura.

Dati commerciali

| | |
|------------------------|---------------|
| Codice a barre | 8013166237922 |
| Nomenclatura combinata | 39173200 |
| Cod. paese di origine | SE |
| Pezzi per Confezione | 500 |

Dati tecnici

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Tipo di Prodotto | Anellino dimensione 04 |
| Dimensioni | B=6,6mm H=9,5mm |
| Altezza Carattere | 4 mm |
| Sezione cavo | 2,5÷16 mm ² |
| Diametro esterno cavo | 4÷10 mm |

Generalità

| | |
|-------------------|-------------|
| Colore | Giallo |
| Colore stampa | Nero |
| Materiale | PVC |
| Adesivo | No |
| Tipo di montaggio | Inserimento |

Classificazioni

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC001530 |
|----------|----------|

Approvazioni

| | |
|---|----------|
| Conforme alla normativa RoHS | Sì |
| Classe d'infiammabilità del materiale | UL-94 V0 |
| Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21] | No |
| Assenza di Siliconi | Sì |
| Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013] | Sì |

Condizioni ambientali

| | |
|-----------------------------|--|
| Temperatura d'esercizio | -30 / +60°C |
| Condizioni di conservazione | Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità. |

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente.

Grafoplast è un marchio registrato