
Targhetta in PHOS - EVO2017PH



Siglabile con EVOMAX², EVOMAX² BASIC

Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhette e porta targhette per pulsanti. Essendo il materiale fotoluminescente la marcatura è visibile anche in assenza di luce o in caso di black-out.

Dati commerciali

Codice a barre	8013166505410
Nomenclatura combinata	39199080
Cod. paese di origine	IT
Pezzi per Confezione	528

Dati tecnici

Tipo di Prodotto	Targhetta per pulsanti, binari e apparecchiature PHOS
Tessere / Etichette / Elementi per modulo / foglio / stecca	24
Moduli / Fogli / Stecche per confezione	22
Dimensioni	L=17mm H=20mm
Spessore	0,8 mm

Generalità

Colore	Phos
Materiale	LABELPHOS
Adesivo	No
Tipo di montaggio	Innesto a scatto
Compatibilità/Applicazione	SIT0B20/...
Nota	Con esposizione massima di > 900 minuti

Classificazioni

ETIM 7.0	EC001288

Grafoplast srl
15077 Predosa AL, Via per Retorto 24,
© Grafoplast srl - tutti i diritti riservati

Data emissione: **01/06/2022**
Data revisione: —

Targhetta in PHOS - EVO2017PH

Approvazioni

Conforme alla normativa RoHS	**Sì**
Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21]	**No**
Luminanza [DIN 67510] 1000 lux per 5 minuti	**dopo 10min: 99mcd/sqm - dopo 60min: 14mcd/sqm**
Classificazione PSPA (Photoluminescent Safety Products Association) [ISO 17398]	**Class B**
Prova di indelebilità [CEI 16-7:1997 art. 7.2]	**Sì**
Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013]	**Sì**

Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio	**-10 / +50°C**
Condizioni di conservazione	**Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.**

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente.
Grafoplast è un marchio registrato

Grafoplast srl
15077 Predosa AL, Via per Retorto 24,
© Grafoplast srl - tutti i diritti riservati

Data emissione: **01/06/2022**
Data revisione: —