




Siglabile con EVOMAX², EVOMAX² BASIC

La tessera per morsetto serie TB metaldetectable si applica con velocità e semplicità con innesto diretto. Il riempitivo metallico inserito nei prodotti ne consente una facile identificazione tramite rilevatori di metallo.

Dati commerciali

Codice a barre	8013166526705
Nomenclatura combinata	39269097
Cod. paese di origine	IT
Pezzi per Confezione	900

Dati tecnici

Tipo di Prodotto	Tessera morsetto TB metaldetectable
Tessere / Etichette / Elementi per modulo / foglio / stecca	75
Moduli / Fogli / Stecche per confezione	12
Dimensioni	L=9mm H=3mm
Passo	3,5 mm
Sezione cavo	1,5 mm ²

Generalità

Colore	Blu Metaldetectable
Materiale	PC/ABS-MTD
Adesivo	No
Tipo di montaggio	Innesto a scatto
Compatibilità/Applicazione	Weidmuller (piedino centrale)

Classificazioni

ETIM 7.0	EC001288
----------	----------

Approvazioni

Conforme alla normativa RoHS	Sì
Classe d'inflammabilità del materiale	UL-94 HB
Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21]	No
Conformità della materia prima a contatto con gli alimenti [Reg. EU 10/2011]	Sì
Prova di indelebilità [CEI 16-7:1997 art. 7.2]	Sì
Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013]	Sì

Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio	-30 / +60°C
Condizioni di conservazione	Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente.
Grafoplast è un marchio registrato