

**IMAGE NOT AVAILABLE****Siglabile con TWISTPRO**

Il tubetto segnacavo termostringente in continuo può essere impostato alla lunghezza di stampa desiderata e permette la riduzione degli ingombri offrendo un'applicazione rapida e di alta qualità direttamente sul cavo attraverso il restringimento con il calore.

**Dati commerciali**

Codice a barre	8013166489178
Nomenclatura combinata	39269097
Cod. paese di origine	CN
Pezzi per Confezione	1

**Dati tecnici**

Tipo di Prodotto	Guaina termoretraibile segnacavo in continuo
Dimensioni	L=25m
Diametro esterno cavo	1,2÷2,8 mm

**Generalità**

Colore	Giallo
Materiale	PO
Adesivo	No
Rapporto di restringimento	3:1
Temperatura min.di Retrazione	> +85°C
Tipo di montaggio	Termoretrazione

**Classificazioni**

ETIM 7.0	EC001530
----------	----------

## Approvazioni

Conforme alla normativa RoHS	SI
Classe d'infiammabilità del materiale	UL-94 VW-1
Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21]	SI
Marcatura di materiali isolanti elettrici [SAE AS 5942:2019-12-27]	SI
Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013]	SI
Prove ambientali - Prova Ka: nebbia salina [CEI EN 60068-2-11:2000]	SI
Prove ambientali - Caldo umido [CEI EN 60068-2-78:2013]	SI
Prove ambientali - Prova invecchiamento in stufa aria [CEI EN 60811-401:2014]	SI
Resistenza Agenti Chimici (olio e acidi + alkali) [CEI EN 50305:2003 art.8.1 e 8.2]	SI
Prova di comportamento al fuoco [CEI EN 60695-11-5:2016]	SI
Resistenza all'abrasione [CEI EN 50305:2003 art. 5.2 p.q.a.]	SI

## Omologazioni

RINA	ELE308020CS
------	-------------

## Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio	-55 / +125°C
Condizioni di conservazione	<b>Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.</b>

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente. Grafoplast è un marchio registrato