Guaina termorestringente 3:1 in minibox

HIS-A - con adesivo interno

HIS-A è impermeabile all'umidità e protegge dalla corrosione e dall'abrasione meccanica.

Caratteristiche del prodotto

- Guaina termorestringente rivestita con adesivo interno
- La parete interna si scioglie quando riscaldata e permea negli interstizi
- La guaina una volta raffreddata, è impermeabile all'umidità
- Protegge i componenti
- Disponibile in nero o trasparente
- 6 diametri per una ampia gamma di applicazioni

HIS-A Tubo termorestringente 3:1+ scatola dispenser adesivo. Sigillatura perfetta.

MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)
Rapporto di restringimento	3:1
Temp. di esercizio	da -55 °C a +125 °C
Temp. min restringimento	+100 °C
Restringimento lineare	-10% max.
Punto di fusione dell'adesivo	+85 °C
Rigidità dielettrica	24 kV/mm
Infiammabilità	UL 224 VW-1 (escluso trasparente)
Classe di isolamento	A (VDE 0530)

RoHS



Guaina termorestringente 3:1 con adesivo

ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. bobina	Colore	Autoestinguente	Utensili	UNS
HIS-A-3/1	3,0	1,0	1,00	10 m	Nero (BK)	Sì	30	308-10300
	3,0	1,0	1,00	10 m	Trasparente (CL)	No	30	308-10303
HIS-A-6/2	6,0	2,0	1,00	5 m	Nero (BK)	Sì	30	308-10600
	6,0	2,0	1,00	5 m	Trasparente (CL)	No	30	308-10603
HIS-A-9/3	9,0	3,0	1,00	5 m	Nero (BK)	Sì	30	308-10900
	9,0	3,0	1,00	5 m	Trasparente (CL)	No	30	308-10903
HIS-A-12/4	12,0	4,0	1,65	5 m	Nero (BK)	Sì	30	308-11200
	12,0	4,0	1,65	5 m	Trasparente (CL)	No	30	308-11203
HIS-A-18/6	19,0	6,0	2,10	4 m	Nero (BK)	Sì	30	308-11800
	19,0	6,0	2,10	4 m	Trasparente (CL)	No	30	308-11803
HIS-A-24/8	24,0	8,0	2,35	3 m	Nero (BK)	Sì	30	308-12400
	24,0	8,0	2,35	3 m	Trasparente (CL)	No	30	308-12403

Utensili consigliati: 30=H6100. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.

Data di pubblicazione: Ottobre 2023