

## Scheda tecnica

Article number  
305-09509

HFT-A-9.5/4.8



|                                                                                        |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Categoria Prodotto</b>                                                              | Guaina termorestringente 2:1 - flessibile e colorata |
| <b>Famiglia Prodotto</b>                                                               | HFT-A - autoestinguente                              |
| <b>Materiale</b>                                                                       | Poliolefina reticolata (PO-X)                        |
| <b>Colore</b>                                                                          | Bianco (WH)                                          |
| <b>Allungamento alla rottura (min.) [Test Method]</b>                                  | 400 % [IEC 60684-2]                                  |
| <b>Allungamento da shock termico (%)</b>                                               | 390 %                                                |
| <b>Carico di rottura [Test Method]</b>                                                 | 14 MPa [IEC 60684-2]                                 |
| <b>Certificazioni</b>                                                                  | CLASS 903201, UL 224, VG 95343-5:2016-10             |
| <b>Classe di isolamento</b>                                                            | B (VDE 0530)                                         |
| <b>Comportamento alle basse temperature [Test Method per test a bassa temperatura]</b> | non crepa [IEC 60684-2]                              |
| <b>Cont. conf.</b>                                                                     | 50 m                                                 |
| <b>Infiammabilità</b>                                                                  | UL 224 VW1                                           |
| <b>Parete (WT)</b>                                                                     | 0,60 mm                                              |
| <b>Quantità per</b>                                                                    | metro                                                |
| <b>Rapporto di restringimento</b>                                                      | 2:1                                                  |
| <b>Resistenza allo shock termico (MPa)</b>                                             | 13 MPa                                               |
| <b>Restringimento lineare</b>                                                          | -5% max.                                             |
| <b>Rigidità dielettrica [Test Method]</b>                                              | 21 kV/mm [IEC 60684-2]                               |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b>                                                         | da -55 °C a +135 °C                                  |
| <b>Temp. min restringimento - °C</b>                                                   | +135 °C                                              |
| <b>Test shock termico</b>                                                              | 4h/200°C                                             |
| <b>UL-File Number</b>                                                                  | E143529                                              |
| <b>Ø finale (d) max</b>                                                                | 4,8 mm                                               |
| <b>Ø fornito (D) min</b>                                                               | 9,5 mm                                               |

RoHS

