


Scheda tecnica

Article number
308-11203

HIS-A-12/4



Categoria Prodotto	Guaina termorestringente 3:1 in minibox
Famiglia Prodotto	HIS-A - con adesivo interno
Materiale	Poliolfina reticolata (PO-X)
Colore	Trasparente (CL)
Adesivo	Adesivo termofusibile
Allungamento alla rottura (min.) [Test Method]	600 % [ASTM D2671]
Allungamento invecchiamento termico	200 %
Carico di rottura [Test Method]	14 MPa [ASTM D2671]
Certificazioni	CSA, CSA -C22.1, CSA -C22.2 No.198.1
Classe di isolamento	A (VDE 0530)
Comportamento alle basse temperature [Test Method per test a bassa temperatura]	non crepa [UL 224]
Comportamento allo shock termico	non crepa, non fluido, non gocciola
Cont. conf.	5 m
Parete (WT)	1,65 mm
Quantità per	scatola
Rapporto di restringimento	3:1
Resistenza alla trazione da invecchiamento termico	12 MPa
Restringimento lineare	-10% max.
Rigidità dielettrica [Test Method]	24 kV/mm [IEC 60243]
Temp. di esercizio - °C	da -55 °C a +125 °C
Temp. min restringimento - °C	+100 °C
Test invecchiamento termico [Test Method]	168h/158°C [UL 224]
Test shock termico	4h/250°C
Ø finale (d) max	4,0 mm
Ø fornito (D) min	12,0 mm



