

Scheda tecnica

Article number
308-31200

HIS-3-12/4



Categoria Prodotto	Guaina termorestringente 3:1 in minibox
Famiglia Prodotto	HIS-3
Materiale	Poliolefina reticolata (PO-X)
Colore	Nero (BK)
Allungamento alla rottura (min.) [Test Method]	800 % [ASTM D2671]
Allungamento invecchiamento termico	400 %
Carico di rottura [Test Method]	14 MPa [ASTM D2671]
Certificazioni	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06
Classe di isolamento	B (VDE 0530)
Comportamento alle basse temperature [Test Method per test a bassa temperatura]	non crepa [UL 224]
Comportamento allo shock termico	non fluido, non gocciola, non crepa
Cont. conf.	5 m
Infiammabilità	UL 224 VW1
Parete (WT)	0,80 mm
Quantità per	pz
Rapporto di restringimento	3:1
Resistenza alla trazione da invecchiamento termico	13 MPa
Restringimento lineare	+/-5%
Rigidità dielettrica [Test Method]	32 kV/mm [IEC 60243]
Temp. di esercizio - °C	da -55 °C a +135 °C
Temp. min restringimento - °C	+100 °C
Test invecchiamento termico [Test Method]	168h/175°C [UL 224]
Test shock termico	4h/250°C
UL-File Number	E143529
Ø finale (d) max	4,0 mm
Ø fornito (D) min	12,7 mm

RoHS



