Scheda tecnica

Article number
321-00102 HA40-22/6

Categoria Prodotto	Guaina termorestringente 4:1 - Ritardante di fiamma
Famiglia Prodotto	HA40 - parete spessa con adesivo
Materiale	Poliolefina reticolata (PO-X)
Colore	Nero (BK)

Adesivo	Adesivo termofusibile
Allungamento alla rottura (min.) [Test Method]	300 % [ASTM D2671]
Allungamento invecchiamento termico	300 %
Carico di rottura [Test Method]	12 MPa [ASTM D2671]
Certificazioni	DIN EN ISO 8580, DNV
Comportamento alle basse temperature [Test Method per test a bassa temperatura	non crepa [ASTM D2671]
Comportamento allo shock termico	non crepa
Cont. conf.	5 m
Parete (WT)	2,70 mm
Quantità per	pz
Rapporto di restringimento	fino a 4:1
Resistenza alla trazione da invecchiamento termico	12 MPa
Restringimento lineare	-10% max.
Rigidità dielettrica [Test Method]	15 kV/mm [IEC 60243-1]
Temp. di esercizio - °C	da -55 °C a +110 °C
Temp. min restringimento - °C	+120 °C
Test invecchiamento termico [Test Method]	168h/150°C [ASTM D2671]
Test shock termico	4h/225°C
Ø finale (d) max	6,0 mm
Ø fornito (D) min	22,0 mm

RoHS

Con riserva di modifiche tecniche ed errori. Spetta al cliente verificare l'idoneità per un'applicazione specifica mediante test.

created on 10. April 2026, 11:24 am