

Scheda tecnica

Article number
333-32404

TF31-24/8



| | |
|--|--|
| Categoria Prodotto | Guaina termorestringente 3:1 - flessibile e colorata |
| Famiglia Prodotto | TF31 |
| Materiale | Poliolefina reticolata (PO-X) |
| Colore | Giallo (YE) |
| Allungamento alla rottura (min.) [Test Method] | 4 % [ASTM D638] |
| Allungamento invecchiamento termico | 400 % |
| Carico di rottura [Test Method] | 12 MPa [ASTM D638] |
| Certificazioni | ANSI/UL 224, CSA-C22.2 No.198.1-99 |
| Comportamento alle basse temperature [Test Method per test a bassa temperatura] | non crepa [UL 224] |
| Comportamento allo shock termico | non gocciola, non fluido, non crepa |
| Cont. conf. | 30 m |
| Infiammabilità | UL 224 VW1 |
| Parete (WT) | 1,20 mm |
| Quantità per | bobina |
| Rapporto di restringimento | 3:1 |
| Restringimento lineare | +5%/-15% |
| Rigidità dielettrica | 30 kV/mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -55 °C a +135 °C |
| Temp. min restringimento - °C | +105 °C |
| Test invecchiamento termico [Test Method] | 168h/158°C [SAE-AMS-DTL-23053] |
| Test shock termico | 4h/250°C |
| UL-File Number | E143529 |
| Ø finale (d) max | 8,0 mm |
| Ø fornito (D) min | 24,0 mm |

