

## Scheda tecnica

**Article number**  
435-12114

**Resin-33-SF-N**

<b>Categoria Prodotto</b>	Resina poliuretanica bicomponente
<b>Famiglia Prodotto</b>	RELICON PUR 33
<b>Materiale</b>	Resina Poliuretanica (PUR)
<b>Colore</b>	Verde (GN)
<b>Certificazioni</b>	Cenelec HD 631.1 S2
<b>Conformità RoHS</b>	Sì
<b>Cont. conf.</b>	240 ml
<b>Durata a scaffale</b>	48 mesi
<b>Durezza Shore D</b>	65±5
<b>Forza di impatto</b>	26 kJ/m <sup>2</sup>
<b>Gelificazione</b>	48 min. 5°C, 20 min. 23°C, 9 min. 40°C
<b>Quantità per</b>	confezione
<b>Range Applicazione</b>	Bassa tensione
<b>Rapporto di miscelazione (peso)</b>	100:26
<b>Resa esotermica</b>	+71 °C
<b>Rigidità dielettrica</b>	38 kV/mm
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -25 °C a +120 °C
<b>Temperatura stoccaggio</b>	da +4 °C a +40 °C
<b>Tempo lavorabilità</b>	43 min. 5°C, 15 min. 23°C, 8 min. 40°C
<b>Viscosità</b>	4500 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 3000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)
<b>Zero Alogeni</b>	Sì

