

Scheda tecnica

Article number
435-12119

Resin-33-SF-N

Categoria Prodotto	Resina poliuretanica bicomponente
Famiglia Prodotto	RELICON PUR 33
Materiale	Resina Poliuretanica (PUR)
Colore	Verde (GN)
Certificazioni	Cenelec HD 631.1 S2
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	955 ml
Durata a scaffale	48 mesi
Durezza Shore D	65±5
Forza di impatto	26 kJ/m ²
Gelificazione	48 min. 5°C, 20 min. 23°C, 9 min. 40°C
Quantità per	confezione
Range Applicazione	Bassa tensione
Rapporto di miscelazione (peso)	100:26
Resa esotermica	+71 °C
Rigidità dielettrica	38 kV/mm
Temp. di esercizio - °C	da -25 °C a +120 °C
Temperatura stoccaggio	da +4 °C a +40 °C
Tempo lavorabilità	43 min. 5°C, 15 min. 23°C, 8 min. 40°C
Viscosità	4500 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 3000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)
Zero Alogeni	Sì

