


Scheda tecnica

Article number
550-14014

RO201REF



Categoria Prodotto	Etichette autolaminanti, identificazione manuale
Famiglia Prodotto	RiteOn, ricarica, materiale 1401, dispenser
Materiale	Materiale 1401, Vinile (1401)
Colore	Bianco (WH), Trasparente (CL)
Adesività iniziale [Test method]	110 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Adesivo	Acrilico
Altezza (H)	12,70 mm
Altezza (H2)	38,10 mm
Cont. conf.	200 Pz.
Etichette per riga	1 Pz.
Forza di adesione	Stainless steel: 605-814 N/m (PSTC 1), Acrylates: 825-1036 N/m (PSTC 1), Polypropylene: 130-480 N/m (PSTC 1)
Forza di peeling [Test method]	550 N/m [PSTC 7]
Forza di scorrimento [Test Method]	120 h [FINAT FTM 7]
Largh. (W)	12,70 mm
Largh. Liner (WL)	12,70 mm
Metodo di applicazione	La funzionalità e la durata delle etichette può essere impattata negativamente se lavorate o applicate non adeguatamente. Tutte le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di polvere o grassi. Evitare di toccare la superficie adesiva per mantenere inalterate le proprietà di adesione.
Metodo stampa	manuale
Proprietà chimiche materiale	Resistente ad acqua, oli e vari solventi
Quantità per	bobina
Resistenza materiale	2 anni all'esterno (clima Europa centrale)
Spessore adesivo (µm)	27,5 µm
Spessore foglio [Test method]	80 µm [ASTM D3652-83]
Temp. di applicazione	da +10 °C
Ø legat. max	8,10 mm
Ø legat. min	4,00 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +80 °C



