



Scheda tecnica

Canali **77** in **U23X**
colore blu RAL 5012

Descrizione

Uso

- Per la conduzione di cablaggi all'interno di quadri elettrici e di comunicazioni, con possibilità di montaggi sospesi.

Installazione

- Sistema robusto.
- Facile montaggio e smontaggio del coperchio, con grande sicurezza di chiusura.
- Facilità di taglio della linguetta sia fino alla sua base che fino alla base del canale in derivazioni.
- Assenza di sbavature e punte taglienti

Composizione del prodotto

- Materia prima isolante: Canali in U23X. Collare in U24X. Ponte compattatore e supporto per profilo porta etichette in U43X. Rivetti in U60X. (Vedere dati di materia prima).
- Lunghezza: 2 m
- Colore: Blu RAL 5012
- Direttiva 2011/65/EU: Conforme RoHS

Marchi di qualità ⁽¹⁾



File number E 75725 (M)

Scheda tecnica

Canali **77** in **U23X**

colore blu RAL 5012

Omologazioni ⁽¹⁾



Canali. Certificat
d'Approbation de type n°
2536H/05116/H0/BV



Type approval certificate
TAE00003J8

Caratteristiche

EN 50085-2-3:2010

Temperatura minima di immagazzinamento e trasporto	-45°C
Temperatura massima di applicazione	+60°C Questa norma non comprende prove a lungo termine.
Resistenza alla propagazione della fiamma	Non propagatore della fiamma.
Continuità elettrica	Senza continuità.
Caratteristiche di isolamento elettrico	Con isolamento elettrico.
Ritenzione del coperchio di accesso al sistema	Coperchio smontabile senza strumento.
Tipi di montaggi previsti	<ul style="list-style-type: none"> ■ A- Con collare o ponte compattatore di cavo: montata su qualsiasi superficie, anche con coperchio verso il basso. ■ B- Senza collare: montata su superficie verticale o orizzontale, eccetto con il coperchio verso il basso.

ANSI/UL 1565; CSA-C22.2 NO. 18.5

Temperature rating	+50°C Questa norma prende in considerazione prove a lungo termine.
--------------------	--

EN 50085-2-3:2010, DIN 43659 E NF C 68102

Perforazione della base	Compatibile
-------------------------	-------------

EN 60695-2-11:2001

Resistenza al calore anormale: Test del filo incandescente	Grado di severità: 960°C.
---	---------------------------

Scheda tecnica

Canali **77** in **U23X**

colore blu RAL 5012

Caratteristiche

CAPACITÀ CONSIGLIATA

Sezioni utili	<ul style="list-style-type: none">■ 776040-06: 2137 mm²■ 776060-06: 3092 mm²■ 778030-06: 1865 mm²■ 778040-06: 2874 mm²■ 778060-06: 4128 mm²■ 778080-06: 5630 mm²■ 7780100-06: 7177 mm²■ 7780120-06: 8572 mm²
---------------	---

Adempimenti normativi obbligatori

PRODOTTO SOTTO DIRETTIVA DI BASSA TENSIONE 2014/35/UE

Marcatura CE	Conforme la norma EN 50085-2-3:2010.
--------------	--------------------------------------

Caratteristiche della materia prima U23X

- Materia prima base: PVC
- Contenuto di silicone: <0,01% ⁽²⁾
- Contenuto di ftalati s/ASTM D2124-99:2004: <0,01% ⁽²⁾
- Rigidità dielettrica s/EN 60243-1:2013: 18±5 kV/mm
Campione spessore 2,5 mm.
- Reazione al fuoco s/UNE 201010:2015: Classificazione: M1
- Test di infiammabilità UL di materiali plastici s/ANSI/UL 94: 1990: Grado UL94: V0
- L.O.I. Indice di ossigeno s/EN ISO 4589:1999 + A1:2006: (Concentrazione %) = 52±5
- Coefficiente di dilatazione lineare: 0,07 mm/°C m. ⁽³⁾
- Comportamento in presenza di agenti chimici: Le norme ISO/TR 10358 e DIN 8061 indicano il comportamento del PVC rigido contro una serie di prodotti chimici in funzione della temperatura e della concentrazione. Resiste all'attacco della maggior parte di:
 - Oli (minerali, vegetali e di paraffina)
 - Acidi (diluiti o concentrati)
 - Acidi grassi
 - Alcool
 - Idrocarburi alifatici
 - Idrossidi
 - Soluzioni saline ⁽³⁾
- Test di resistenza all' Ozono s/ASTM D-1149: Senza fessure a 2 aumenti
- Omologazione UL: UL File E317944 (solo formulazione estrusione colore grigio e blu)

Scheda tecnica

Canali **77** in **U23X**

colore blu RAL 5012

Caratteristiche della materia prima U24X

- Materia prima base: PVC
- Contenuto di silicone: <0,01% ⁽²⁾
- Contenuto di ftalati s/ASTM D2124-99:2004: <0,01% ⁽²⁾
- Rigidità dielettrica: Isolante
- Reazione al fuoco s/UNE 201010:2015: Classificazione: M2
- Test di infiammabilità UL di materiali plastici s/ANSI/UL 94: 1990: Grado UL94: V0
- Coefficiente di dilatazione lineare: 0,07 mm/°C m. ⁽³⁾
- Comportamento in presenza di agenti chimici: Le norme ISO/TR 10358 e DIN 8061 indicano il comportamento del PVC rigido contro una serie di prodotti chimici in funzione della temperatura e della concentrazione. Resiste all'attacco della maggior parte di:
 - Oli (minerali, vegetali e di paraffina)
 - Acidi (diluiti o concentrati)
 - Acidi grassi
 - Alcool
 - Idrocarburi alifatici
 - Idrossidi
 - Soluzioni saline ⁽³⁾
- Test di resistenza all' Ozono s/ASTM D-1149: Senza fessure a 2 aumenti

Caratteristiche della materia prima U60X

- Materia prima base: Poliammide 6.6 (colore naturale e grigio RAL 7035)
- Contenuto di alogeni s/EN 50642: 2018: Halogen free
- Contenuto di silicone: senza
- Contenuto di ftalati s/ASTM D2124-99:2004: senza
- Test di infiammabilità UL di materiali plastici s/ANSI/UL 94: 1990: Grado UL94 V2
- L.O.I. Indice di ossigeno s/EN ISO 4589:1999: ≥29
- Comportamento in presenza di agenti chimici: Resiste all'attacco della maggior parte di:
 - Idrossidi
 - Oli
 - Grassi
 - Idrocarburi
 - Acetoni
 - Dissolventi cloratiLo zinco del galvanizzato peggiora la vita utile della poliammide 6.6 contro agenti aggressivi (chimici e raggi ultravioletti). ⁽³⁾
- Omologazione UL: UL File E41938 EM
- Classificazione s/ASTM D6779:2003: PA 0111

Scheda tecnica

Canali **77** in **U23X**

colore blu RAL 5012

Note

1. Salvo per i nuovi articoli, in fase di ottenimento di marchi di qualità ed omologazioni. Vedere lista numerica di articoli www.unex.net.pdf
2. Limite di rilevamento per la tecnica analitica applicata.
3. Le caratteristiche indicate si basano su test puntuali su materia prima utilizzata per la fabbricazione dei nostri prodotti o riflettono i valori generalmente accettati nella pratica dai fabbricanti della materia prima e che vengono fornite unicamente a titolo informativo e orientativo.

* Le informazioni contenute in questo documento, sono un riassunto dei dati più utilizzati dai nostri clienti. Per informazioni più dettagliate, si prega di contattare la nostra assistenza tecnica.

** Unex aparellaje eléctrico, S.L. si riserva il diritto di modificare qualsiasi caratteristica dei prodotti che fabbrica. Questo documento è una copia non controllata, che non si attualizzerà nel momento in cui si verificano cambi di contenuto.

19/9/2019